



Il colore italiano
dal 1831



Conditionnement

Sacs Kraft de 25Kg



<https://www.boero.tn>

Produit fabriqué sous licence
Boero Bartolomeo S.p.A.
par la CAP sous un système
certifié ISO 9001 : 2015

Attention



Z.I. Chebedda, Naasen B.P.141
1135 - Ben Arous
Tel. (+216) 79 307200
Fax (+216) 79 307777

MALTA ESTERNI

ENDUIT EN POUVRE POUR EXTERIEUR

Description Enduit de rebouchage et réparation en poudre destiné exclusivement pour les supports en maçonnerie extérieurs en application manuelle.

Application **Préparation des supports :** Les supports doivent être secs, propres et sains selon le processus habituel d'application.

Il s'applique sur les supports neufs ou rénovés.

Application : Application facile au couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.

Application en passes croisées successives jusqu'à 5 mm d'épaisseur/passe selon l'état du support.

Il est recouvrable par tous types d'enduits extérieurs et peintures : organiques et minérales en film mince, RPE et revêtements d'imperméabilisation dès que l'enduit est sec à cœur.

Avantages		Caractéristiques		Propriétés	
	Excellente qualité de lissage		Outils d'application : Couteau, lame ou lisseuse	Présentation	Poudre prête à être gâchée à l'eau
	Excellente tenue à l'extérieur		28 à 30 % Gâchage à l'eau	Teinte	Blanche
	Facilité d'application et de ponçage		Rendement : 400 - 450g/m ²	Liant	Hydraulique + Résines
	Séchage rapide		Temps de séchage Recouvrable : 48h	Autres	Additifs + charges sélectionnées
				Densité	1,65 – 1,75
				Temps de séchage manipulable	2heures max
				Temps de séchage recouvrable	48 heures

Nettoyage des outils : Rincer abondamment les outils d'application à l'eau après utilisation.

Stockage et durée de vie : Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Geste responsable : Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout, dans l'évier ou dans la nature.

Qualità Italiana

